

# FIRE KEEPER (有光)

## 阻燃油性透明DFL-100N



FIRE KEEPER (光面) 阻燃天然漆透明DFL-100N产品是采用氯化橡胶树脂作为主要成分的发泡性阻燃涂料，主要用于**胶合板、木材等可燃性基材**，在火灾发生初期可阻止木材燃烧起到延迟效果，是一种特殊功能性涂料。

用途

要求阻燃性能的建筑物内**胶合板**，**中密度纤维板(MDF)**，木材  
总统令规定的在特殊场所对胶合板、木材进行的阻燃处理

### 产品特性

|        |                   |        |             |     |
|--------|-------------------|--------|-------------|-----|
| 油漆型    | 氯化橡胶系             |        |             |     |
| 干燥时间   | 区分                | 5℃     | 25℃         | 30℃ |
|        | 触干                |        | 30 分        |     |
|        | 硬化干燥              |        | 2 时间        |     |
|        | 可重新涂装时间（最少）       |        | 1 时间        |     |
| 稀释剂    | DR-170            | 涂装方法   | 根据涂装工具最大20% |     |
| 比重     | 约 1.1             | 形式认可号码 | YUM 06-11   |     |
| 理论涂布量  | 6.0㎡/ℓ            | 固体容积比  | 约36±1       |     |
| 重新涂装间隔 | 20℃, 需充分通风换气1小时以上 | 干涂膜厚度  | 60μm        |     |
| 颜色     | 透明                | 光泽     | 有光          |     |

### 产品特性(物性资料)

|      |                     |
|------|---------------------|
| 阻燃性能 | 阻燃性能优异，可保持半永久性阻燃性能。 |
| 施工效率 | 干燥迅速，施工效率优越，外观优异。   |
| 耐久性  | 耐水性、耐久性优异。          |

### 使用方法

|      |                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面处理 | 1. 请完全清除基材表面的油分、水分与其他污染物。                                                                                                              |
| 涂装方法 | 1. 使用前请充分搅拌后使用。<br>2. 用指定稀释剂最多稀释至20%，用涂装工具充分搅拌后涂装3次以上。<br>3. 重新涂装时，1次涂装后在25℃条件下至少干燥1小时以上，待完全干燥后再进行涂装。<br>4. 涂装量(D,F,T) 60μm(0.06mm)以上。 |

**NOROO** 노루페인트