

FIRE KEEPER (无光)

阻燃水性白色DFW-200F



FIRE KEEPER DFW-200F涂料作为一种水性阻燃涂料，即使薄薄地涂抹于胶合板、木材、MDF等可燃性基材表面也可发挥强力阻燃效果。本品在发生火灾时干燥涂层膨胀，形成阻燃性隔热层，防止或者延迟木材等可燃性基材被点燃，是一种特殊高级阻燃涂料。

用途

要求阻燃性能的建筑物内胶合板，中密度纤维板(MDF)，木材
总统令规定的在特殊场所对胶合板、木材进行的阻燃处理

产品特性

油漆型	特殊水性乳液树脂			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	2 时间	1 时间	40 分
	可重新涂装时间 (最少)	4 时间	2 时间	90 分
稀释剂	自来水 (稀释率: 最大20%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.3	形式认可号码	YUM 04-16	
理论涂布量	6.0m ² /ℓ	固体容积比	50±1%	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气2小时以上	干涂膜厚度	83μm (推荐3~4次涂装)	
光泽	无光	颜色	白色	
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

阻燃性能	阻燃处理面积宽大, 阻燃性能与施工效率优异。
环保性	不含有害重金属, 有机溶剂含量较少的水性漆产品。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 请完全清除基材表面的油分、水分与其他污染物。2. 底漆必要时采用指定底漆FIRE KEEPER水性LACQUER SURFACER或者GREEN LACQUER SURFACER。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 使用前请充分搅拌后使用。2. 使用刷子、滚筒时由涂料100比自来水20以下的比率涂装, 喷涂时在涂料100跟指定稀释剂25以下的比率添加而混合后充分减半后, 3次以上涂装。3. 重新涂装时, 1次涂装后在25°C条件下至少干燥2小时以上, 待完全干燥后再进行涂装。4. 涂装量(D,F,T) 83μm(0.083mm)以上。