

FIRE KEEPER (无光)

阻燃油性透明DFL-100F



FIRE KEEPER (无光) 阻燃油性透明DFL-100F产品是采用氯化橡胶树脂作为主要成分的发泡性阻燃涂料，主要用于胶合板、木材等可燃性基材，在火灾发生初期可阻止木材燃烧起到延迟效果，是一种特殊功能性涂料。

用途

要求阻燃性能的建筑物内胶合板，中密度纤维板(MDF)，木材
总统令规定的在特殊场所对胶合板、木材进行的阻燃处理

产品特性

油漆型	氯化橡胶系			
干燥时间	区分	5℃	25℃	30℃
	触干		1 时间	
	硬化干燥		4 时间	
	可重新涂装时间 (最少)		2 时间	
稀释剂	阻燃涂料稀释剂		涂装方法	根据涂装工具最大20%
比重	约 1.1		形式认可号码	YUM 16-6
理论涂布量	4.2㎡/ℓ		固体容积比	约 44±1
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气2小时以上		干涂膜厚度	105μm (推荐3~4次涂装)
颜色	透明		光泽	无光

产品特性(物性资料)

阻燃性能	阻燃性能优异，可保持半永久性阻燃性能。
施工效率	干燥迅速，施工效率优越，外观优异。
耐久性	耐水性、耐久性优异。

使用方法

表面处理	1. 请完全清除基材表面的油分、水分与其他污染物。 2. 底漆采用指定底漆HILAC PLUS SANDING SEALER。
涂装方法	1. 使用前请充分搅拌后使用。 2. 用指定稀释剂最多稀释至20%，用涂装工具充分搅拌后涂装3次以上。 3. 重新涂装时，1次涂装后在25℃条件下至少干燥2小时以上，待完全干燥后再进行涂装。 4. 涂量(D,F,T) 105μm(0.105mm)以上。

