

FLUORINE PRIMER

- OREFLON 500 FLASH PRIMER



本涂料是 PVDF 系氟树脂与防锈性卓越的颜料构成的 2 涂层 1 烘烤型氟涂料底漆。通过 Wet on Wet 作业可进行上涂涂装，不仅对材料的贴附力卓越，并且与上涂的贴附性、耐腐蚀性，耐药品性和耐久性也十分卓越。

用 途

非铁金属及无机建筑材料的内外部用下涂

产 品 特 性

涂料类型	PVdF 系氟树脂涂料		
产 品 特 性	1.PVdF 树脂与耐候性卓越的颜料结合而成，发挥 20 年以上的超耐候性 2.凭借较低的水分渗透性，耐腐蚀性卓越 3.凭借较低的表面能量与化学惰性，耐药品性卓越 4.加工性及弯曲性卓越		
比 重 (25℃)	1.1 ~ 1.3 (根据颜色相异)	干 燥 条 件	Wet on Wet
干燥镀膜厚度	10 ± 3μm	黏 度 (KU/25℃)	80±10
光 泽	反光	保 存 期 限	12 个月
颜 色	GRAY , WHITE	稀 释 剂	NSS-90

使 用 方 法

表面处理	1) 铬酸盐或 Non-铬酸盐预处理 2) 涂装前请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。		
涂装方法	•静电喷涂		
	推荐稀释剂	NSS-90	稀释黏度 12~18 秒 (福特杯 #4/20℃)
	推荐涂装机	—	喷雾压力 4~5kg/cm ²
	•空气喷涂		
	推荐稀释剂	NSS-90	稀释黏度 15~25 秒 (福特杯 #4/20℃)
	推荐涂装机	—	喷雾压力 3~5kg/cm ²

* 使用本产品前请咨询技术部，熟知使用及涂装注意事项。

* 产品请保存在 30℃ 以下的室内。

NOROO 노루페인트