

LACQUER FOR PLASTIC (1K)



塑料用 1 液型 Lacquer 涂料是由 Acryl Lacquer, Nitro Cellulose 系树脂构成的涂料，对塑料材料（ABS/PC/PC+ABS/HIPS 等）贴附性卓越，是可以实现各种颜色的涂料。

用途	家电、移动设备、汽车内装材料等的塑料材料		
产品特性			
涂料类型	Acryl Lacquire、NC 系树脂		
产品特性	1.对塑料材料贴附性卓越。（ ABS/PC/PC+ABS/HIPS 等 ） 2.干燥快速，作业性卓越。 3.可实现各种颜色。		
外观	符合客户要求颜色	适用材料	ABS/PC/PC+ABS/HIPS 等
比重 (25℃)	0.98 ± 0.05	合理的镀膜厚度	8 ~ 10 μm
黏度 (KU/25℃)	60 ± 5 KU	光泽 (60°)	有光 - 无光
混合比	1 液型	干燥条件	干燥条件 60~70℃
稀释剂	指定稀释剂		干燥时间 10 分钟以上
稀释比	150 ± 10%	保存期限	12 个月
稀释黏度 (I.C #2/25℃)	9.5 ± 1 秒		

使用方法

表面处理	1) 涂装前请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。 2) 请将塑料材料用 IPA 溶剂脱脂。 3) 对于难以贴附的材料，为确保贴附性，推荐适合的 PRIMER 涂装。
涂装方法	1) 考虑涂装生产线和材料类型及尺寸，选择适合的稀释剂 2) 作业前将涂料放在室内保存，使涂料温度可以保持在 20-25℃。 3) 必须使用能够指定稀释剂，按照条件在 140-160% 水平下充分搅拌 5 分钟。 4) 为防止存在灰尘的不良问题，请投入涂料前使用 150 目以上的纱网过滤。 5) 涂装后在常温 25℃ 下进行 1~2 分钟 Setting time 后在 60 度下干燥 10 分钟以上 6) 涂装时为得到卓越的外观/颜色，条件允许时，不要一次性涂装，可以分多次涂装。

使用本产品前请咨询技术部，熟知使用及涂装注意事项。