

UV FOR PLASTIC



塑料用 UV 是通过紫外线硬化反应形成镀膜的 Hard Coating 收尾用涂料，具有卓越的流平、线影性以及物性。

用途

家电、移动设备、汽车内装材料等的塑料材料

产品特性

涂料类型	Urethane Acrylate		
产品特性	1. 对各种塑料材料贴附性卓越。(ABS/PC/PC+ABS) 2. 部分材料需要进行 PRIMER 讨论。 3. 凭借较快的硬化速度，作业性/生产性卓越。 4. 外观及流平卓越。 5. 耐磨耗/耐化合性卓越。		
外观	透明	适用材料	ABS / PC / PC+ABS
比 重 (25℃)	0.98 ± 0.05	合理的镀膜厚度	20 - 25 μm
黏 度 (IwataCup/25℃)	9.5 ± 1 sec	光泽 (60°)	有光 - 无光
混合比	原液涂装	干燥条件	干燥条件 (IR) IR 50℃ X 1-3 min
稀释剂	-		光量 800-1200 mJ/cm^2
稀释比	-	保存期限	12 个月
稀释黏度	-		

使用方法

表面处理	1) 涂装前请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。 2) 请将塑料材料用 IPA 溶剂脱脂。 3) 对于难以贴附的材料，为确保贴附性，推荐适合的 PRIMER 涂装。
涂装方法	1) 作业前将涂料放在室内保存，使涂料温度可以保持在 20-25℃。 2) 请按照涂装规格书的涂装条件进行作业。 3) 开封的涂料在作业和保存时请避免直射光线及荧光灯的光。

使用本产品前请咨询技术部，熟知使用及涂装注意事项。

NOROO 노루페인트