

ECO UV SANDING SEALER-OPPO



ECO UV 掺砂涂料-OPPO 涂料是由特殊低聚物、光引发剂、反应性丙烯单体、体质颜料、NANO CERAMIC、添加剂构成的地板用 UV 中涂涂料。

是材料贴附性、起泡性卓越，透明性、填充性、镀膜的机械性及化合性物性卓越的紫外线硬化型 Open Pore 地板用 UV 下涂涂料。

用 途

Open Pore 地板用 UV 下涂

产 品 特 性

涂料类型	UV 涂料		
产 品 特 性	1.能够很好地填充木材 2.涂胶辊作业性、磨损性及透明性卓越		
外 观	半透明液体	颜 色	透明
黏 度	95~110KU(25℃)	比 重	1.2 ± 0.05(25℃)
固 形 物	99% 以上	涂 覆 量	15~20g/m ²
UV 硬化条件	120~150mJ/cm ²	保 存 期 限	6 个月

使 用 方 法

表面处理	材料打磨 使用 120~220 目砂纸的打磨机打磨材料后，利用 Brush 去除打磨碎屑。
涂装方法	1) 在 DRC (直向涂胶辊) 上滚上充分的水溶性隔离剂。(涂覆量 8~10g/m ²) 2) 利用热风干燥在 60~80℃ 下干燥 30~40 秒后，利用 120~150mJ/cm ² UV 照射器干燥。 3) 在 DRC (直向涂胶辊) 上滚上充分的地板用 UV W/S-OPPO 后调整涂覆量。(15~20g/m ²) 4) 涂料的黏度利用恒温槽调整。 5) 使用 1~2 个 UV LAMP 干燥。(120~150mJ/cm ²) 6) 在 DRC 上滚上充分的地板用 UV S/S-OPPO 后调整涂覆量。(15~20g/m ²) 7) 使用 1~2 个 UV LAMP 干燥。(120~150mJ/cm ²) 8) 涂料的黏度利用恒温槽调整。 9) 在 DRC 上滚上充分的地板用 UV S/S-OPPO 后调整涂覆量。(15~20g/m ²) 10) 使用 4~5 个 UV LAMP 完全干燥。(450mJ/cm ² 以上) 11) 涂料的黏度利用恒温槽调整。 12) 利用 320~400 目砂纸的打磨机进行打磨。 13) 在 DRC 上滚上充分的地板用 UV TOP(NANO CERAMIC) 后调整涂覆量。(8~10g/m ²) 14) 使用 1~2 个 UV LAMP 干燥。(120~150mJ/cm ²) 15) 在 DRC 上滚上充分的地板用 UV TOP(NANO CERAMIC) 后调整涂覆量。(8~10g/m ²) 16) 使用 5~6 个 UV LAMP 完全干燥。(600mJ/cm ² 以上)

▶ 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。