

# ANYTHANE PLUS CLEAR

## 2剂型丙烯酸聚氨酯面漆

本品为采用丙烯酸胺聚氨酯树脂作为主体制成的高级面漆涂料，涂层牢固，附着力、耐候性、耐化学药品性优异。特别是外表美观，保色性优异，是一款推荐用于建筑物内外部与一般工业用途的高级面漆。

用途

各种钢材、混凝土与砂浆面的面漆

### 产品特性

| 油漆型   | 丙烯酸聚氨酯 / 面漆(2剂型)                  |       |                                                |      |
|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------|------|
| 干燥时间  | 区分                                | 5℃    | 20℃                                            | 30℃  |
|       | 触干                                | 30 分  | 10 分                                           | 7 分  |
|       | 硬化干燥                              | 8 时间  | 4 时间                                           | 3 时间 |
|       | 可进行后续涂装所需时间 (最少)                  | 12 时间 | 8 时间                                           | 6 时间 |
|       | 可进行后续涂装所需时间 (最长)                  | 1 个月  | 15 日                                           | 7 日  |
|       | 成熟时间                              | 30 分  | 20 分                                           | 10 分 |
|       | 可使用时间                             | 7 时间  | 6 时间                                           | 4 时间 |
| 稀释剂   | DR-700                            | 稀释率   | ▷ 用刷子、滚筒进行涂装时 : 5% 以下<br>▷ 进行气动喷涂、喷涂时 : 10% 以下 |      |
| 比重    | 约 0.96                            |       |                                                |      |
| 理论涂布量 | 7.7 m <sup>2</sup> /ℓ (1回 - 40μm) | 固体容积比 | 约 31±1%                                        |      |
| 颜色    | 透明                                | 干涂膜厚度 | 40μm                                           |      |
| 混合比   | 主剂(A)/硬化剂(B)=7/1(容积比)             | 燃点    | 最少 7℃                                          |      |
| 光泽    | 有光                                | 储存时间  | 12 个月(阴冷干燥通风处)                                 |      |

### 产品特性 (物性资料)

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 丙烯酸聚氨酯  | 2剂型丙烯酸聚氨酯产品，在外部暴露环境下耐候性优异。 |
| 优越的涂膜属性 | 涂膜牢固，附着力、耐候性、耐化学药品性优异。     |

### 使用方法

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面处理     | 1. 请完全清除被涂面的氧化皮、油分、水分、沙子、灰尘及其他异物。<br>2. 请充分干燥被涂面。<br>3. 进行底漆涂装后请用打磨机清除生锈部位等，用本涂料进行部分涂装后再进行正式涂装。 |
| 涂装方法     | 1. 刷子、滚筒、无气喷涂涂装中任选其一即可。<br>- 用过的涂装工具请立即采用专用稀释剂清洗后保管。                                            |
| 预涂装与后续涂装 | 1. 预涂装 : 环氧系，聚氨酯系                                                                               |
| 备注       | 1. 涂装完成后在20℃条件下干燥7日后方可完全发挥性能。<br>2. 进行无气喷涂时容易产生气泡，请务必采用DHDC-2740BG型涂料。                          |