

# UV ETCHING 200



UV ETCHING 200 涂料由特殊聚氨酯丙烯酸酯树脂、光引发剂、反应性单体、体质颜料、添加剂等构成，是蚀刻质感、贴附性、弯曲性、干燥性、流平卓越的蚀刻涂层用 UV 上涂涂料。尤其是干燥、弯曲性卓越，最终外观十分出色。

## 用 途

脂溶 UV 涂料 ( SILK SCREEN、蚀刻质感表现用 )

## 产 品 特 性

涂料类型	UV 涂料		
产品特性	1. 贴附力、干燥性、弯曲性卓越 2. 丝网作业性良好		
外 观	半透明液体	颜 色	透明
黏 度	115±5KU(25°C)	比 重	1.23 ± 0.05 (25°C)
固 形 物	95% 以上	涂 覆 量	20~30μm
UV 硬化条件	300~400mJ/cm <sup>2</sup>	保 存 期 限	6 个 月

## 使 用 方 法

表面处理	表面处理 请将油分、灰尘、其他不纯物清除干净。
涂装方法	1) 在 SILK SCREEN 网上涂覆 UV 涂料 2) 使用 SQUEEZE 在材料上 UV 涂覆 (20~30μm) *根据涂覆量更改 SILK SCREEN 网目数 3) 使用 UV LAMP 干燥。

► 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。

NOROO 노루페인트