

花纹漆 水溶性透明面漆

NMC-E(有光), NMC-EF(无光)



本品为采用属性优异的纯丙烯酸树脂作为主剂制成的水性透明涂料，涂装时几乎不会产生异味，便于操作，被广泛用作内部用透明涂料。

用途	新花纹漆、MAGICTONE、水性花纹漆与装修用透明面漆
----	------------------------------

产品特性

油漆型	水性丙烯酸型/透明面漆			
干燥时间	区分	10℃	20℃	30℃
	触干	1 时间	40 分	30 分
	硬化干燥	5 时间	2 时间	1 时间
	可重新涂装时间（最少）	6 时间	4 时间	3 时间
稀释剂	自来水(稀释率：最大10%)		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.0±0.1		固体容积比	约 33%
理论涂布量	21~23㎡/ℓ/1次		干涂膜厚度	15μm
光泽	有光、无光		颜色	透明
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处， 常温5℃~30℃， 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

耐久性	耐水性、耐碱性优异，可长久保持初期外观，历久弥新。
环保性	几乎不会产生VOC与异味的环保产品。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。（20℃标准，养生30日以上） 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。
涂装方法	1. 底漆 ① 在基材表面涂装2次纯&水花纹底漆与普通水性漆。 2. 中漆 ① 待底漆完全干燥后，利用花纹漆与装修涂料专用喷枪进行涂装。 ② 进行喷涂施工时与涂装面呈直角，角落与棱角部位用宽面进行涂装。 3. 面漆 ① 中漆材料完全干燥后用NMC-E或者NMC-EF涂装。