

INSIDE COAT



INSIDE COAT是一种水性底漆花纹涂料，采用丙烯酸系面漆制成，适用于建筑物内部。耐久性、耐水性、耐碱性、可操作性等优异，可调节花纹形态，呈现现代立体质感，带来多彩立体外观。

用途

营业场所 / 居住小区 / 公共设施建筑物内部瓷砖施工

产品特性

油漆型	水性丙烯酸型			
干燥时间	区分	5°C	25°C	30°C
	触干		18 时间	
	硬化干燥		20 时间	
	可重新涂装时间 (最少)		24 时间	
稀释剂	自来水(稀释率:最大5%, 容积比)	涂装方法	喷涂(泥浆喷枪)	
比重	约 0.9±0.1	固体容积比	约 50%	
理论涂布量	0.8~1m ² /ℓ	干涂膜厚度	1000μm	
重新涂装间隔	25°C, 需充分通风换24小时以上	颜色	白色	
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

装修效果	可灵活应用于各种需要独特装修的场所。
涂膜属性	耐久性、耐水性、耐碱性优异。
颜色多样性	为面漆着色, 可使用多种颜色。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 基材必须充分养生。(20°C标准, 养生30日以上)2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 将指定底漆内部水性涂料在基材面上均匀涂装1次。2. 中漆<ol style="list-style-type: none">① 利用泥浆喷枪涂装INSIDE COAT。3. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 待中漆完全干燥后, 利用KWANGTEX与CLEANSOL产品涂装成目标颜色。