ULTRA CUBI COAT

丙烯酸瓷砖面漆

本品是精选最高级热可塑性丙烯酸树脂和耐油性优异的颜料制成的涂料。 干燥迅速，施工时透色感良好，便于操作，是一种可操作性十分优异的面漆涂料。 本品可加固基材表面，优雅着色，耐水性、耐碱性、耐污染性、耐久性优异，特别是遮盖力优异，是一种可用于涂装普通混凝土或者砂浆、灰泥等基材表面的顶级丙烯酸系涂料。

用途	营业场所/居住小区/公共设施等混凝土结构建筑物处理涂装用

产品特性

油漆型	油性丙烯酸系树脂		
稀释剂	DR-1100(稀释率:10%以内, 容积比)	固体容积比	约 35±1%
比重	约 1.1 (白色为准)	理论涂布量	7~8㎡/ℓ(白色为准)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气4小时以上	干涂膜厚度	60㎛ (推荐2~3次涂装)
颜色	白色, 其他颜色	光泽	光面
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)		

干燥时间

区分	5℃	20℃	30℃
触干	1 时间	30 分	20 分
硬化干燥	2 时间	1 时间	40 分
可重新涂装时间（最少）	6 时间	4 时间	3 时间

产品特性(物性资料)

施工效率	干燥迅速，施工效率优异。
涂膜属性	耐候性、耐磨损性、耐水性、耐碱性、耐污染性优异。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。（20℃标准，养生30日以上） 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。 4. 混凝土夹缝或者沟槽进行1次涂装后，用环氧腻子(NORUSEAL#6000)填充，进行表面处理后再进行涂装。
涂装方法	1. 采用指定稀释剂DR-1100稀释后，请用刷子、滚筒或者喷涂方式沿一定方向进行均匀涂装。 2. 如果基材本身吸收或者凹凸严重时，请采用密封胶(NMC-C-3100)进行涂装或者用面漆再涂布1次。