

纯&水 阳台用涂料



本品采用NOROO PAINT的环保涂料制造技术，绿色环保，具有抗菌与抗霉变功能。本品采用环保EVA树脂，在涂装与干燥过程中几乎不会产生异味，满足国土交通部实施的健康亲和性住宅建设推荐标准中关于抗菌与抗霉变的性能指标。

用途

混凝土、水泥砂浆等碱性基材顶棚和墙面与单元楼阳台

产品特性

油漆型	EVA 乳液水性内部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	硬化干燥	3 时间	2 时间	1 时间
	可重新涂装时间 (最少)	4 时间	3 时间	2 时间
稀释剂	自来水(稀释率:最大10%,容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.46 (白色为准)	固体容积比	约 33% (白色为准)	
理论涂布量	5~7m ² /ℓ/2次	干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气3小时以上	颜色	白色、其他颜色	
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

优异的抗菌性	采用有害性少的无机抗菌剂, 抗菌性与抗霉变性优异。
优越的环保性	LOW VOC, 有害重金属FREE、环境标志认证产品。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 基材必须充分养生。(20°C标准, 养生30日以上)2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。4. 基材面的夹缝或者沟槽用内部用水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 表面处理结束后, 需要渗透性密封剂DNX-4001时, 最多按100%以内比率用水稀释, 然后用滚筒或者刷子按15μm左右厚度进行1次涂装。② 基材面吸水严重部位需补充一次涂装。2. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 底漆涂装后在20°C条件下, 至少经过3小时以上后, 用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。② 必要时按最高20%比率用水进行稀释涂装。③ 进行2次面漆涂装时, 重新涂装间隔第1次面漆涂装后, 20°C条件下, 至少经过3小时以上。