

Q-fit CLEAR COAT



本涂料是采用耐水性与耐候性优异的特殊亚克力乳液为主体的水性类型的透明涂料，适合于外部壁画及图形设计面漆，有助于颜色的长期保持。另外涂装时气味少，无需稀释，任何人都可以轻松地涂装。

用途	外部壁画及图形设计面漆, 专威特(Dryvit)保温与装饰系统的面漆
----	------------------------------------

产品特性

油漆型	水性亚克力类型 / 透明面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	1 时间	40 分	30 分
	硬化干燥	5 时间	2 时间	1 时间
	可重新涂装时间（最少）	6 时间	4 时间	3 时间
稀释剂	推荐无稀释 (必要时用水)		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.0±0.1		固体容积比	光面- 27.22%, 无光- 23.5%
理论涂布量	12~15 m²/L		干涂膜厚度	20μm
光泽	无光、光面		颜色	透明
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

耐用性	耐水性、耐碱性优异，可长久保持建筑物的初期外观。
环保性	几乎不会产生VOC与异味的环保产品。

使用方法

Surface treatment	1. 基材必须充分养生。（20℃标准，养生30日以上） 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。
Coating Method	1. 底漆 ① 表面处理结束后，需要渗透性密封剂DNX-4001时，最多按100%以内比率用水稀释，然后用滚筒或者刷子按15μm左右厚度进行1次涂装。 ② 基材面吸水严重部位需补充一次涂装。 2. 有色面漆 ① 为了底材面的隐蔽，将赋予颜色的水性涂料均匀地涂装。 3. 透明面漆 ① 有色涂料完全干燥后，把Q-fit CLEAR COAT涂装。