

NOROO WAY C-100(MMA)

混凝土用MMA专用底漆



NOROO WAY C-100 是由亚克力系低聚物与MMA MONOMER组成的底漆涂料，适用于混凝土基材，涂层属性（附着性、耐久性、耐化学药品性）优异，不受外部气温影响，干燥时间1小时，是一种超速硬型涂料。

用途	混凝土用NOROO WAY专用底漆
----	-------------------

产品特性

油漆型	亚克力系/BPO (2剂型)			
硬化剂及促进剂使用比	表面温度(°C)	硬化剂(g)	表面温度(°C)	硬化剂(g) 促进剂(g)
	30	100	-30	300
	20	200	-20	250
	10	250	-10	200
	5	300	-5	150
			0	100
	上述硬化剂量根据温度不同，使用量存在差异。请按推荐量在主剂中使用上述硬化剂。			
稀释剂	无		稀释率	▷ 无稀释
比重	约 0.94		固体容积比	99±1 %
理论涂布量	0.38 kg/m ² (400 μm 为准)		干涂膜厚度	400~600 μm
颜色	透明		光泽	半光
硬化时间	1时间以内		包装单位	15 kg (未包括硬化剂)
储存时间	6个月		可使用时间(20°C)	12 分

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21°C，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35°C, 表面温度: 40°C以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下 3. 新沥青基材表面可能留有较多油分与未干燥沥青，在20°C条件下，必须至少充分干燥3个月以上。
涂装方法	1. 底漆的干燥涂膜厚度至少必须达到0.4mm以上。干燥涂膜厚度低于0.4mm时可能会出现未干燥现象。 2. 滚筒施工后再次进行滚筒施工时，表面上层的Wax部无法显现极易导致干燥不良。 3. 请绝对不要使用稀释剂。使用稀释剂时容易导致干燥不良。 4. 产品会在施工现场散发特殊气味，必须保持通风换气。（地面与周围温度越高越严重） 适当的施工规格 ▷ 底漆：NOROO WAY C-100(MMA) PRIMER(底材是混凝土时使用) ▷ 中面漆：NOROO WAY A-PT(MMA), NOROO WAY B-PT(MMA), NOROO WAY BASE(MMA)