

NOROO WAY A-PT(MMA)

公路防滑包装材料



NOROO WAY 是由亚克力系低聚物与MMA MONOMER组成的防滑涂料，混合耐磨损性优异的二氧化硅或铝矾土使用，不受外部气温影响，干燥时间1小时以内，可最大限度减少交通管制时间，涂层属性（耐候性、耐化学药品性、耐久性）和防滑性、可识别性优异。

用途

交叉路口、急弯道路、交通事故多发地区、公交车站

产品特性

油漆型	亚克力系/BPO (2剂型)			
硬化剂及促进剂使用比	表面温度(°C)	硬化剂(g)	表面温度(°C)	硬化剂(g) 促进剂(g)
	30	100	-30	300
	20	200	-20	250
	10	250	-10	200
	5	300	-5	150
			0	100
	上述硬化剂量根据温度不同，使用量存在差异。请按推荐量在主剂中使用上述硬化剂。			
稀释剂	无	稀释率	▷ 无稀释	
比重	约 1.78 (红棕色)			
理论涂布量	3.56 kg/m ² (2 mm 为准)	固体容积比	99±1 %	
颜色	红棕色，其他订购颜色	干涂膜厚度	2~2.2 mm	
硬化时间	1时间以内	光泽	半光	
储存时间	6个月	包装单位	20 kg (未包括硬化剂)	
硅砂使用量	着色硅砂 (3号) 主剂重量比20%	可使用时间(20°C)	12 分	

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 高强度混凝土(260kg/cm ² 以上)必须进行喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度: 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率: 6%以下 3. 新沥青基材表面可能留有较多油分与未干燥沥青，在20℃条件下，必须至少充分干燥3个月以上。
涂装方法	1. 沥青无需涂布底漆可直接涂布中面漆产品。 2. 为保证防滑性能必须采用推荐硅砂用量。 3. 用齿刮刀将表面涂抹平滑后直接用滚筒进行施工可呈现压花图案。 4. 产品会在施工现场散发特殊气味，必须保持通风换气。（地面与周围温度越高越严重） 适当的施工规格 ▷ 底漆: NOROO WAY C-100(MMA) PRIMER(底材是混凝土时使用.) ▷ 中面漆: NOROO WAY A-PT(MMA)