

NOROO WAY BASE(MMA)



NOROO WAY BASE是由亚克力系低聚物与MMA MONOMER组成的涂料，适用于混凝土基材，涂层属性（附着性、耐久性、耐化学药品性）优异，不受外部气温影响，干燥时间1小时，是一种超速硬型涂料。

用途

NOROO WAY 透明 BASE 涂料

产品特性

油漆型

亚克力系/BPO (2剂型)

硬化剂及
促进剂使用比

表面温度(°C)	硬化剂(g)	表面温度(°C)	硬化剂(g)	促进剂(g)
30	300	-30	900	1050
20	450	-20		900
10	560	-10		600
5	710	-5		450
		0		300

上述硬化剂量根据温度不同，使用量存在差异。请按推荐量在主剂中使用上述硬化剂。

稀释剂

无

稀释率

▷ 无稀释

比重

约 0.94

固体容积比

99±1 %

理论涂布量

0.38 kg/m² (400 μm 为准)

干涂膜厚度

400~600 μm

颜色

透明

光泽

半光

硬化时间

1时间以内

包装单位

15 kg (未包括硬化剂)

储存时间

6个月

可使用时间(20°C)

10 分

使用方法

表面处理

1. 混凝土在气温21°C，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。
2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。
3. 高强度混凝土(260kg/cm² 以上)必须进行喷砂处理。

涂装条件

1. 大气温度: 5~35°C, 表面温度 : 40°C以下，相对湿度: 80%以下
2. 混凝土含水率 : 6%以下
3. 高强度混凝土与硬化剂等较难渗透的地面必须另外涂抹底漆后方可采用本品。

涂装方法

1. 底漆的干燥涂膜厚度至少必须达到0.4mm以上。干燥涂膜厚度低于0.4mm时可能会出现未干燥现象。
2. 用滚筒与齿耙进行施工低于规定干燥涂膜厚度时容易引发干燥不良。
3. 请绝对不要使用稀释剂。使用稀释剂时容易导致干燥不良。
4. 产品会在施工现场散发特殊气味，必须保持通风换气。（地面与周围温度越高越严重）

适当的施工规格

- ▷ 底漆 : NOROO WAY C-100(MMA) PRIMER(底材是混凝土时使用.)
- ▷ 中面漆 : OROO WAY A-PT(MMA), NOROO WAY B-PT(MMA), NOROO WAY BASE(MMA)