路面标记用涂料 KS M 6080 5种

NOROO WAY (SP)

NOROO WAY是由亚克力系低聚物与MMA MONOMER组成的路面标记用涂料，不受外部气温影响，可迅速硬化，耐久性、耐候性、耐化学药品性、可识别性、可操作性等优异。

用途	路面标记用涂料

产品特性

油漆型	亚克力系/BPO (2剂型)			
硬化剂使用比	表面温度(℃) / 硬化剂使用量(%)：30~40 / 3；20~30 / 3~4；10~20 / 4~5；0~10 / 5~6 上述硬化剂量根据温度不同，使用量存在差异。请按推荐量在主剂中使用上述硬化剂。			
稀释剂	无	稀释率	▷无稀释 粘度高时使用于3%以内软化剂	
比重	约 1.4 (白色为准)			
理论涂布量	0.99 kg/㎡ (0.7 ㎜ 为准)	固体容积比	99±1 %	
颜色	白色，黄色	干涂膜厚度	0.7 ㎜	
硬化时间	10 分以内	光泽	无光	
储存时间	6个月	包装单位	18 LT (未包括硬化剂)	
玻璃球使用量	0.5Kg/㎡ 以上	可使用时间(20℃)	5 分以内	

使用方法

表面处理	1. 混凝土在气温21℃，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。 2. 请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。 3. 新混凝土必须进行水冲或者喷砂处理。
涂装条件	1. 大气温度: 5~35℃, 表面温度 : 40℃以下，相对湿度: 80%以下 2. 混凝土含水率：6%以下 3. 新沥青基材表面可能留有较多油分与未干燥沥青，在20℃条件下， 必须至少充分干燥3个月以上。
涂装方法	1. 必须利用常温硬化型路面标记专用设备进行喷涂。 2. 确认主剂、硬化剂、玻璃珠是否均匀混合后再进行涂装。 3. 为保证涂膜厚3. 为保证涂膜厚3. 为保证涂 3. 为保证涂 3. 为保证涂 3. 为保证涂 3. 为保证涂 3. 为保证涂 4. 大气温度较低 4. 大气温度较低 4. 大气温度 4. 大气温度 4. 大气温度 4. 大气温度 4. 大气温度 4. 大气温度 5. 产品会在施工现场散发特殊气味，必须保持通风换气。（地面与周围温度越高越严重） 适当的施工规格 ▷底漆 : NOROO WAY C-100(MMA) PRIMER(底材是混凝土时使用.) ▷中漆：路面标记用涂料 KS M 6080 5种 NOROO WAY(SP)