



本涂料为选用高级丙烯酸树脂乳液和耐候性优异的颜料制造的外部涂料。另外产品还具有耐碱性、耐洗涤性、耐水性、耐候性等优秀属性，适用于混凝土砂浆、P.C、喷砂等新建筑或者涂层修缮施工。特别是本品还具有防水性，是一种可防止水分从外部渗透，防止建筑物老化的特级水性涂料。

用途	混凝土、水泥砂浆、P.C、灰泥等碱性基材外部墙面涂装处理用
----	-------------------------------

产品特性

油漆型	特殊丙烯酸乳液水性外部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	硬化干燥	3 时间	1 时间	40 分
	可重新涂装时间（最少）	6 时间	3 时间	2 时间
稀 释 剂	自来水(稀释率：最大20%， 容积比)		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比 重	约 1.36 (白色为准)		固体容积比	约 42% (白色为准)
理论涂布量	6~7㎡/ℓ/2次		干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气3小时以上		颜 色	白色, 其他颜色
光 泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处， 常温5℃~30℃， 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

优异的防水性	涂膜结构致密，防水性优异。
KS标准	KS M 6010 1种1级KS标记产品。
优越的涂膜属性	耐碱性、耐洗涤性、耐水性、耐候性与耐久性等优异。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。（20℃标准，养生30日以上） 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。 4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充，进行表面处理后进行涂装。 5. 完成表面处理后的混凝土表面和旧膜的状态不良时（吸水，水泥洗脱，旧膜剥落等），为防止发生粘贴与脱色现象可以使用水性渗透性密封剂DNX-4001。其使用方式是用滚刷或毛笔涂一回，干膜厚度为15μm。 6. 基材面吸水严重部位需补充一次涂装后在20℃条件下至少经过3小时以上后。
涂装方法	1. 用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。 2. 必要时按最高20%比率用水进行稀释涂装。 3. 进行2次面漆涂装时，重新涂装间隔第1次面漆涂装后，20℃条件下，至少经过3小时以上。