

# UV 하이그로시

## 상도 백색



UV 하이그로시 상도 백색 제품은 광경화형 수지를 주성분으로 반응성 모노머, 광개시제 등을 기술적으로 배합 설계한 자외선 경화형 도료로써 살오름성, 평활성, 은폐력, 백색도, 고광택, 경도가 우수한 가구용 UV도료입니다.

용 도 High Glossy 고급가구, 부엌가구 상도용 UV도료

### 제 품 특 성

페인트타입	UV 도료		
제 품 특 성	1. High Glossy UV 상도로서 평활성, 백색도가 우수합니다. 2. UV도료로서 가사시간의 제약이 없습니다. 3. 커텐코터 도장용에 적합합니다.		
외 관	백색 액체	색 상	백색
비 중 (25°C)	1.16±0.05	UV 경화조건	1300±100mJ/cm <sup>2</sup>
도 포 량 (g/m <sup>2</sup> )	120±10 g/m <sup>2</sup>	고 형 분(%)	95% 이상
점 도(KU/25°C)	65±5	저 장 기 간	6개월
희 석 제	D/S 희석용 신나		

### 사 용 방 법

표면처리	1) 젖은 나무에 도장하지 마십시오. 2) 도장전 피도면에 유분, 수분, 모래, 먼지, 기타 이물질을 완전히 제거하십시오. 3) 도장면의 외관이나 연마 상태를 확인후 상도를 도장한다.
도장방법	1. 도장방법 1) 커텐코터를 이용하여 1회 도장한다. 2) 충분히 공회전 시킨후 작업한다.  2. 건조조건 1) UV 경화조건은 1300±100 mJ/cm <sup>2</sup> 입니다. 2) flash off (40°C) → TL Lamp → Ga Lamp(1~2개) → Hg Lamp(2~5개), 경화속도:5~7m/min 3) 상기 사용방법은 소지의 종류 및 Line 조건에 따라 달라질 수 있습니다.  *본 제품 사용전 기술부에 문의하여 취급 및 도장 주의 사항을 숙지 후 사용하여 주십시오.

▶ 모든 자료는 실험실에서 이론과 경험을 바탕으로 작성된 것이며, 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.