

순&수 올커버



순&수 올커버는 부착성이 우수한 특수 에멀전 수지를 적용해 콘크리트 소지뿐 아니라 철재 및 기존의 구도막에 이르기까지 다양한 소지에 도장이 가능한 다용도 수성 페인트입니다. 또한 항균/항곰팡이성이 우수하고 VOC(휘발성 유기화합물)를 획기적으로 줄인 도료로 유광에서 무광까지 다양한 광택의 제품을 보유한 친환경 수성페인트입니다.

용도

콘크리트, 시멘트몰탈, 석고보드, 목재, 벽지 및 철재 (Light duty) 등의 내/외부 마감

제품특성

페인트타입	특수 아크릴 에멀전 수성 내·외부용 / 상도		
건조시간	구분	20°C	
	고화건조	3시간	
	재도장가능시간(최소)	3시간	
희석제	상수도물(희석율 : 최대10%, 부피비)	도장방법	붓, 롤러, 스프레이 도장
비중	약 1.31(유광/흰색기준)	고형분용적비	약 42 % (흰색기준)
이론도포량	14.0 m ² /ℓ/1회	건조도막두께	30μm (1회 기준)
광택	유광/반광/에그셸(반무광)/무광	색상	흰색 및 기타색
포장단위	1L, 4L, 18L		
보관 및 저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C, 습도 80%이하)		

제품특징 (물성 DATA)

용도	1. 신규 도장 - 콘크리트, 시멘트 몰탈, 벽지, 석고보드, 철재 (Light Duty 용) 등의 건축물 내외부 마감 2. 보수 도장 - 수성 구도막, 아크릴, 에나멜, 락카 등의 구도막 보수 (2액형 우레탄, 에폭시, 열경화 및 UV 경화 구도막 조건에서는 부착 불량 발생 가능)
	* 벽지 : 실크벽지, 발포벽지의 도장시는 반드시 무광 제품을 사용하십시오. * 철재 : Ligh duty 용으로 장기간 부식 방지를 위한 Heavy duty 소지에는 방청도료 도장이 필요합니다. * 에나멜, 락카 : 시간이 경과될수록 구도막이 단단해지므로 부착증진을 위해 반드시 샌드페이퍼링 후 도장하십시오. * 비철금속과 유성 구도막 도장 시 반드시 부착성 이상 유무 사전점검 필요 * 바닥도장용으로 적합하지 않습니다. ▶ 자세한 사항은 하기 사용방법을 참조하십시오.

사용방법

표면처리 및 주의사항	1) 먼지, 유분, 크레용, 색연필 등 아이들의 낙서와 손때자국으로 인한 오염 시, 중성세제 희석액과 부드러운 헝겊을 이용하여 오염을 제거한 뒤 표면을 닦아내면 됩니다. 2) 곰팡이가 발생한 부위는 락스나 곰팡이 제거제를 이용하여 곰팡이를 제거한 후, 물걸레 등으로 세척하고 완전히 건조된 후에 페인트를 도장해야 합니다. 도장하려는 소지의 종류에 따라 추천하는 세부 도장사양을 반드시 확인한 후 작업하십시오. (다음페이지)
-------------	--

순&수 올커버



사 용 방 법

콘크리트, 시멘트몰탈, 석고보드, 목재, 벽지 및 철재 (Light duty) 등의 내/외부 마감

1) 콘크리트 및 몰탈면

- 소지는 충분히 양생되어야 합니다(20°C기준, 30일이상 양생).
- 소지표면의 Laitance, 먼지, 유분 등 기타 오염물을 완전히 제거하여야 합니다.
- 적합한 소지의 pH 값은 9 이하이며, 함수율 6% 이하여야 합니다.
- 콘크리트 소지상태가 불량하면(흡수차, 시멘트 용출 등) 부착 및 탈색 불량방지를 위해 필요 시 수성 침투성 실러 DNX-4001을 희석하여 로울러 또는 붓으로 도장합니다.

2) 신규 철판

- 철판에 잔존하는 유분 오염은 완전히 제거 후 도장하십시오.
(유분 잔존시 크레터링 또는 Wetting 저하에 따른 외관 저하 발생)
- 균일한 샌드페이퍼 전처리가 되어야 우수한 부착력이 발휘됩니다. (SSPC SP-2)
- 도장 전 용제 클리닝 실시 및 유분을 완전히 제거해야 됩니다.
- 녹이 발생된 철판은 와이어 브러쉬 등을 사용하여 반드시 녹을 완전히 제거하여야 하며, 녹이 남아 있을 경우, 도막 위로 녹이 올라올 수 있습니다.

3) 신규 목재

- 먼지, 유분등을 완전히 제거 하시고, 필요시 사포(SANDING) 처리를 하십시오.
- 외부 환경에 노출된 목재는 수분에 따라 지속적인 수축, 팽창을 하므로 도막의 내구년한이 줄어듭니다.

4) 보수도장

① 수성 구도막

- 구도막이 정상일 경우, 도막의 표면을 깨끗하게 하고, 손상되었거나 상태가 불량한 구도막은 완전 제거 한 후 수성 침투성 실러 DNX-4001을 선행 도장 후 후속 도장 하십시오.
- 소지면의 흡수가 심한 부위는 추가로 1회 더 도장 후 20°C기준, 최소 3시간 건조시킵니다.
- 균열이 생긴 부위는 V자로 잘라 퍼티로 메꾸어 주십시오.

② 알키드(에나멜, 조합) 구도막

- 먼지, 유분등을 완전히 제거하고 부착이 불량하거나 손상된 페인트 도막은 와이어 브러쉬나 스크래퍼로 완전히 제거하십시오.
- 에나멜 등의 알키드 도료는 시간이 경과하면서 매우 단단해지므로, 부착성 증진을 위해 구도막을 반드시 샌드페이퍼로 샌딩하십시오.
- 선 도장 테스트 및 부착이상 유무 확인 후 이상 없을 시 후속 도장 하십시오.

③ 구도막의 종류가 확인이 어려운 경우는 반드시 사전 도장 적합성 테스트를 실시하여 판단하십시오.

④ 목재

- 외부에 오래 노출된 목재일수록 수분에 의해 지속적인 수축, 팽창을 하므로 도막의 내구년한이 줄어듭니다.

⑤ 벽지

- 실크벽지, 발포벽지 등의 코팅처리 벽지에는 반드시 무광 제품만 추천합니다. (코팅처리 벽지는 코팅제에 포함된 가소제 성분이 삼투압 평형 현상에 따라 도막면 위로 올라와 끈적거림을 유발할 수 있습니다.)

표면처리 및 주의사항

도장방법

- ① 박막(30~40 μ m)으로 도장 시 내수성, 방청성 등의 물성이 저하될 수 있으므로, 건조도막두께가 60 μ m 되게끔 붓, 로울러 또는 스프레이로 2회 도장하십시오.
- ② 이때, 필요 시 물로 10% 미만으로 희석하여 도장하고, 한번에 두껍게 도장하지 마시고, 얇게 2회로 나눠 도장하십시오 (은폐가 부족할 경우 추가 도장 하시길 바랍니다).
- ③ 상도 2회 도장 시 재도장 간격은 상도 1회 도장 후 20°C에서 최소 3시간 이상 경과 후 입니다.

주의사항

- 1) 가소제가 함유된 코팅처리 벽지 등에 도장 시 끈적거림으로 인한 오염이나 변색 등이 발생할 수 있습니다.
- 2) 과도도막두께로 도장시 건조 불량이 발생할 수 있습니다.
- 3) 장기간 접촉되는 부위는 도장면 탈락 또는 오염 등이 발생할 수 있으므로 가족소파, 목재 가구, 완충제 등이 벽면과 장기간 접촉되지 않도록 주의하십시오.

순&수 올커버



취 급 시 주의사항

- 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 유아, 아동용 용구 및 식품 저장 용기에의 도장을 금합니다.
- 용도 이외의 사용을 금합니다. (냄새 맡기, 연료등으로 사용금지)
- 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35°C)의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오.
- 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오.
- 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오.
- 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시오,無理하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시오. 전문의 진단시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조 하십시오.
- 환경오염 방지를 위해 내용물은 완전히 사용하고, 잔량은 환풍부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 내용물이 하수나 강물, 토양 하천등에 유입되지 않도록 주의 하십시오.(우천시 도장금지)
- 밀폐된 장소에서의 도장 작업 및 건조시 충분히 환기시켜 주시는 것이 좋습니다.
- 증기흡입, 피부 접촉시, 두통, 피부염등을 유발할 수 있으므로, 가급적 필요한 보호구(마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후, 작업하십시오.
- 기타 자세한 사항은 폐사 소비자문화센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조하십시오.

도 장 시 주의사항

- 비 오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하) 및 기온이 높은 날(소지온도 40°C 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막균열, 부착불량, 기포발생, 백화현상등)
- 본 제품은 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 특수한 소지, 선행 도막 또는 구도막 위에 보수도장시 사전에 시험도장을 한 후 이상이 없으면 도장하십시오(부착력, 색변짐, 투명도 등 확인).
- 도장 시 도장면의 먼지, 기름때, 물기, 녹 및 기타 이물질들을 완전히 제거하시고, 보수 도장 시 소지표면의 구도막 및 초킹 물질 등을 완전히 제거하십시오.
- 페인트가 묻지 말아야 할 부분은 마스킹 테이프, 비닐 등으로 가려 주십시오.
- 도장하기 전 입자가 균일하게 혼합되도록 잘 저어주시고, 사용 중에도 가끔씩 저어 주십시오.(교반 시 기포 유입 주의)
- 도장 시 규정된 도장순서와 도포량으로 도장하여야 도막성능을 발휘할 수 있으며, 한 번에 과잉 도막두께로 도장하는 것을 금합니다.
- 스프레이 작업시 주변으로 도료가 날려 오염될 수 있으니 비닐 등으로 덮어 오염을 방지하시기 바랍니다.
- 도장(Touch-up 도장 포함)시에 동일제품, 색상, 룯트라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 제조번호(LOT NO.)의 제품, 동일 도장 용구 및 방법에 의해 도장을 하시고, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
- (선행도장 후 일정 시간이 경과 후 TOUCH UP 하면 선행 부위가 오염 및 탈색으로 이색현상이 나타날 수 있습니다.)
- 도장면이 신축 콘크리트 및 몰탈면인 경우 충분히 양생되어 pH 7~9(20°C 기준, 30일 이상 양생) 및 함수율이 6% 이하인 경우에 도장하십시오.
- 동절기 및 시멘트 건조면이나 미장면 초킹(CHALKING)소지, 흡수차가 심한 면, 시멘트 용출이 심한 부위, 상태가 불량한 구도막 부위(특히 염분이 많은 바닷가, 자외선이 강한 곳, 저급도로 도장 부위)는 부착불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 적합한 하지처리제를 추천 희석비로 희석하여 선행 도장하여 주시기 바랍니다.
- 콘크리트에 갈라진 곳이나 파인 부분은 V자로 자르고 퍼티(PUTTY, 빠대)로 메운 후 연마하여 평활하게 하십시오.
- 반복하여 도장할 경우에는 충분히 건조된 것을 확인한 후, 도장해야 미경화, 흐름현상(SAGGING) 및 도막 주름현상을 방지하고 얼룩이나 붓 자국이 남지 않습니다.
- 채도가 높은 색상은 도장기구 간 이색이 발생할 수 있으므로, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업하시고 이색 발생 시 동일한 도장기구를 사용하여 작업하시기 바랍니다.
- 채도가 높은 색상은 건조가 늦어 마칠 시 묻어날 수 있으니 수성 바니쉬로 상도 마감하시길 바랍니다.
- 도장 작업시 서투른 방향 바꿈이나 계면의 이음매 부분에서 이색현상이 발생할 수 있으니 일정한 방향으로 연속도장 하십시오.
- 붓, 롤러 사용시 구석진 부분은 먼저 붓이나 작은 롤러로 도장하시고, 넓은 면적은 로라나 스프레이를 사용하시면 편리합니다.
- 희석이 필요한 경우에는 자료상의 추천 희석비 내에서 상수도물로 희석하여 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름현상(SAGGING), 틈현상, 이색현상, 은폐불량 및 기타 작업성, 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하십시오. 정제되지 않은 물(천물 등)이나 오염된 물의 사용은 도료의 응집을 유발할 수 있습니다.
- 도장 후 완전히 건조되는 약 2주(상온 기준) 동안, 외부 요인에 의한 접촉(수분, 충격 등)을 방지하시기 바랍니다.

발행일 : 2024.03

※모든 자료는 실험실에서 이론과 경험으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다. 도포량은 도장해야 할 표면의 형태, 표면조도, 도장시의 기후조건, 도장방법에 따라 변경될 수 있으니 사용자께서는 충분히 검토한 후 사용해 주시기 바랍니다.

순&수 올커버



도장시 주의사항

- 백색도료에 조색을 하는 경우에는 당사의 지정된 조색제를 사용하고, 사용량은 도료의 최대 3%(부피비)이내로 교반하면서 조색제를 투입하거나 또는 조색제 투입 후 바로 믹싱을 하여 주시고, 조색된 도료는 건조된 도막 색상이 기준색상과 일치하는지를 확인한 후 사용 하십시오. 조색제 과다 투입시 VOC 증가, 건조불량, 이색현상, 내수성 불량등이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- 본 제품은 수성페인트로 소지면과 벽지의 접착이 약하여 들뜸현상이 있는 소지면에 도장 시 주름이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- 구도막 및 필름지 도장시 시범도장을 통해 부착을 확인 후 도장하십시오. 경화조건 및 소지에 따라 부착이 불량할 수 있습니다. (열경화 및 UV 경화 등)
- 가소제가 함유된 피도면, 가죽소파, 벽지 등에 도장 및 접촉시 오염이나 끈적거림, 변색등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 먼지, 기름때, 물기, 곰팡이가 있는 소지 및 상태가 부실한 소지에 도장 시 부착불량 및 황변이 발생될 수 있으므로 도장면의 이물질은 완전히 제거하십시오.
- 천정이나 복도 등과 같이 빛이 측면 반사되는 곳은 광택얼룩을 최소화하기 위해서 균일한도막으로 도장되도록 각별히 주의바랍니다.
- 석고보드에 도장시 소지에 물기가 있거나 습할 때는 도장 후 도막의 변색 및 얼룩 현상이 생길 수 있으므로 반드시 물기나 습기를 제거한 후 도장바랍니다.
- 재도장시 구도막의 색상차이에 의해 은폐가 불량할 수 있으므로, 완전 은폐가 되지 않았을 경우에는 추가 도장 하시기 바랍니다.
- 타사 구도막에 도장시 도료에 따라 변색이 있을 수 있으므로 부분 도장 후 변색 여부를(약1주 이상) 확인 후 후속도장 바랍니다.
- 구도막에 도장시 부착성 향상을 위해 샌딩페이퍼로 샌딩후 부착 이상 유무를 확인 후 작업하십시오.
- 당사에서 추천하는 상도 투명 이외에 도장할 경우 변색이 있을 수 있으므로 당사 소비자문화센터로 확인 후 도장하시길 바랍니다.
- 완전 건조전 수분 접촉으로 외관불량이 발생할 수 있으므로 도장시 주의 하십시오.
- 완전경화(약2주) 전 수분접촉 및 외부 충격을 받으면 도막이 박리될 수 있으니 완전경화 전에 수분접촉 및 충격을 피해주시길 바랍니다.
- 본 제품은 장기간 보관 시 변질(색상차이, 이물질 혼입, 균음 등)이 있을 수 있으니 저장기간내(제조일로부터 12개월)가 급적 빠른 시일에 사용하십시오. 만일 변질이 있을 경우 사용하지 마시고 당사 소비자문화센터에 문의 후 사용하시기 바랍니다.

발행일 : 2024.03

※모든 자료는 실험실에서 이론과 경험으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다. 도포량은 도장해야 할 표면의 형태, 표면조도, 도장시의 기후조건, 도장방법에 따라 변경될 수 있으니 사용자께서는 충분히 검토한 후 사용해 주시기 바랍니다.

NOROO 노루페인트