

실리콘 알키드 공중합수지 에나멜 KSM-5708

본 도료는 실리콘 알키드 합성수지 도료로 건축물의 철재 내·외부 상도 도료로서 일반적인 알키드 도료에 비해 내후성, 부착성, 은폐력, 내광성이 우수하며 선명한 색상과 내구력이 특히 우수하며 외부 환경이 가혹한 조건에서도 널리 사용되고 있습니다.

용도

건축물의 철재 내·외부 상도용

종류

1종, 2종

특성

항목	종류	1종	2종
건조표면상태		유광	무광
색상		백색, 담색 및 기타색(주문의 의함)	
비중		약 1.21(백색기준)	약 1.21(백색기준)
이론도포면적		13~16 m ² /ℓ	
		도장시 손실량과 표면 상태를 고려하십시오.	
건조도막두께		30μm	
도장회수		1회	
건조시간 (20℃)	지 촉 건 조	2시간	
	고 화 건 조	8시간	
	재도장가능시간(최소)	16시간	
희석제		KSM-6060(1종)	
희석율		5~10%(부피비)	

보관 및 저장

상온 (5℃~30℃)에서 직사광선을 피하여 얼지 않도록 보관하십시오.

경고 및 주의사항

본 제품은 8~9페이지의 경고 및 주의사항을 필히 참조하십시오. 사용에 주십시오.