

DHDC-2740

2剂型丙烯酸聚氨酯面漆



本品为采用丙烯酸胺聚氨酯树脂作为主体制成的高级面漆涂料，涂层牢固，附着力、耐候性、耐化学药品性优异。特别是外表美观，保色性优异，是一款适用作一般工业用与超耐久型重防腐涂料的外部用高级面漆。

用途

各种钢材、混凝土与砂浆面

产品特性

油漆型	丙烯酸聚氨酯 / 面漆(无黄变系类)(2剂型)			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	12 时间	8 时间	6 时间
	可进行后续涂装所需时间 (最少)	12 时间	8 时间	6 时间
	可进行后续涂装所需时间 (最长)	1 个月	15 日	7 日
	成熟时间	30 分	20 分	10 分
	可使用时间	6 时间	5 时间	3 时间
稀释剂	DR-700	稀释率	▷ 用刷子、滚筒进行涂装时：15% 以下 ▷ 进行气动喷涂、喷涂时：10% 以下	
比重	约 1.1(白色为准)			
理论涂布量	12 m ² /ℓ (1回 - 40μm)	固体容积比	约 48±1%	
颜色	白色, 其他颜色	干涂膜厚度	40μm	
混合比	主剂(A)/硬化剂(B)=7/1(容积比)	燃点	最少 7℃	
光泽	有光, 半光及无光	储存时间	12 个月(阴冷干燥通风处)	

产品特性 (物性资料)

丙烯酸聚氨酯	2剂型丙烯酸聚氨酯产品，在外部暴露环境下耐候性优异。
优越的涂膜属性	涂膜牢固，附着力、耐候性、耐化学药品性优异。

使用方法

表面处理	1. 请完全清除被涂面的氧化皮、油分、水分、沙子、灰尘及其他异物。 2. 请充分干燥被涂面。 3. 进行底漆涂装后请用打磨机清除生锈部位等，用本涂料进行部分涂装后再进行正式涂装。
涂装方法	1. 刷子、滚筒、无气喷涂涂装中任选其一即可。 - 用过的涂装工具请立即采用专用稀释剂清洗后保管。
预涂装与后续涂装	1. 预涂装：环氧系，聚氨酯系
备注	1. 涂装完成后在20℃条件下干燥7日后方可完全发挥性能。 2. 进行无气喷涂时容易产生气泡，请务必采用DHDC-2740BG型涂料。