

EASY CLEANING



本涂料采用结构致密的特殊乳液树脂和颜料作为主剂，可轻松去除污染物质，散发隐约乳白色光芒(Egg-Shell)，是一种外观效果优异的高功能性水性涂料。另外本品还添加有抗菌剂，具有卓越的抗菌能力。**EASY CLEANING**不仅没有溶剂异味而且遮盖力和涂层外观优异，便于操作。

用途

混凝土、水泥砂浆、石膏板

产品特性

油漆型	丙烯酸乳液水性内部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	3 时间	2 时间	1 时间
	可重新涂装时间 (最少)	6 时间	3 时间	2 时间
稀释剂	自来水(稀释率：最大10%，容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.3 (白色为准)	固体容积比	约 38% (白色为准)	
理论涂布量	5~7m ² /l/2次	干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气3小时以上	颜色	白色, 其他颜色	
光泽	半光(Egg-Shell)			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

音乐外观	蛋壳(Egg-shell)光泽隐约外观
优越的涂膜属性	涂膜结构致密，耐污染性与防涂写及清除性能优异
环保性优异	LOW VOC、有害重金属FREE与涂装过程中几乎不会产生异味的环保水性涂料。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 基材必须充分养生。(20°C标准, 养生30日以上)2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 表面处理结束后, 需要渗透性密封剂DNX-4001时, 最多按100%以内比率用水稀释, 然后用滚筒或者刷子按15μm左右厚度进行1次涂装。② 基材面吸水严重部位需补充一次涂装。2. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 底漆涂装后在20°C条件下, 至少经过3小时以上后, 用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。② 必要时1次涂装时最高10%, 2次涂装时最高5%比率用水进行稀释涂装。③ 进行2次面漆涂装时, 重新涂装间隔第1次面漆涂装后, 20°C条件下, 至少经过3小时以上。