

GREEN LACQUER SURFACER



本品采用属性优异的特殊速干树脂作为主剂，将着色颜料与体质颜料按技术配比制成的1剂型自然干燥型水性涂料，透色感、研磨性、附着性等优异，改善了在密闭施工环境中涂装时与涂装后因有机溶剂导致的异味与有毒性问题，发生火灾危险系数低，是中·底漆兼用涂料。

用途

木材、木工艺品、建筑物内部用各种门框、窗框等
要求低毒性的玩具与儿童用品等中、底漆涂料

产品特性

油漆型	丙烯酸			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	40~60 分	20~40 分	10~20 分
	硬化干燥	3~4 时间	2~3 时间	1~2 时间
	可重新涂装时间 (最少)		2 时间	
稀释剂	自来水 (稀释率: 最大5%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.5±0.1	固体容积比	约 38%	
理论涂布量	8~10m ² /ℓ	干涂膜厚度	42μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气2小时以上	颜色	白色	
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

耐磨损性	耐磨损性优异。
施工效率	粉刷施工效率与透色感优异。
环保性	无火灾隐患, 室内涂装时几乎不产生异味。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。请完全干燥湿木头, 清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">在稀释率范围内充分稀释后搅拌。GREEN LACQUER SURFACER涂装1次干燥2小时后再重新进行涂装。次涂装请不要涂抹过厚。 (容易产生气泡)如果重新涂装时间较短, 则整体涂装干燥过程中容易产生气泡。