

# HILAC PLUS 透明



HILAC PLUS透明涂料由硝化棉、醇酸树脂树脂和溶剂组成，是一种可用于木材家具与内部木材的速干性面漆。本品涂层牢固，不粘着性、耐水性、耐油性优异，速干，是一种可减少涂装次数，可操作性优异的涂料。

用途

建筑物内木材面漆处理用

## 产品特性

油漆型	硝化棉天然漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	10~15 分	5~10 分	3~5 分
	硬化干燥	50~60 分	40~50 分	40 分
	可重新涂装时间 (最少)		50~55 分	
稀释剂	DR-170 ( 稀释率 : 20~60% , 容积比 )	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.0±0.10	固体容积比	33±1%	
理论涂布量	10~12m <sup>2</sup> /ℓ (有光为准)	干涂膜厚度	30μm	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气50~55分以上	光泽	有光、G-50、G-30、无光	
颜色	透明			

## 产品特性(物性资料)

施工效率	干燥迅速，施工效率优异。
涂膜属性	透明性、耐刮擦性与透色感优异。

## 使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none"><li>基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。</li><li>请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。</li><li>请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。</li></ol>
涂装方法	<ol style="list-style-type: none"><li>底漆<ol style="list-style-type: none"><li>表面处理结束后按干燥涂膜厚度20μm标准涂装1次HILAC PLUS 打磨密封胶。 此时，将指定稀释剂(DR-170)最高稀释至60%后进行涂装。</li><li>1次底漆涂装后在20℃条件下至少经过40~50分钟后，用220~320砂纸打磨后 采用喷涂方式将HILAC PLUS 打磨密封胶按干燥涂膜厚度20μm标准涂装1次。 此时，将指定稀释剂(DR-170)最高稀释至60%后进行涂装。</li></ol></li><li>面漆<ol style="list-style-type: none"><li>2次底漆涂装后在20℃条件下至少经过40~50分钟后，用220~320砂纸打磨后 采用喷涂方式将HILAC PLUS 透明面漆按干燥涂膜厚度30μm标准涂装2次。</li></ol></li></ol>