

# FIRE KEEPER (无光)

## 阻燃水性透明DFW-100F



FIRE KEEPER (无光) 阻燃水性透明DFW-100F产品采用水性丙烯酸树脂作为主要成分, 涂装时异味小, 可用水稀释, 涂抹于胶合板、木材等可燃性基材表面可在火灾发生初期呈现阻燃效果, 是一种功能性内部用涂料。

### 用途

要求阻燃性能的建筑物内胶合板, 中密度纤维板(MDF), 木材  
总统令规定的在特殊场所对胶合板、木材进行的阻燃处理

### 产品特性

|        |                                    |        |                 |      |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|------|
| 油漆型    | 水性丙烯酸系树脂                           |        |                 |      |
| 干燥时间   | 区分                                 | 5°C    | 20°C            | 30°C |
|        | 触干                                 |        | 30分             |      |
|        | 硬化干燥                               |        | 2时间             |      |
|        | 可重新涂装时间(最少)                        |        | 2时间             |      |
| 稀释剂    | 自来水(稀释率:最大20%,容积比)                 | 涂装方法   | 刷子、滚筒、喷涂        |      |
| 比重     | 约 1.1                              | 形式认可号码 | YUM 16-9        |      |
| 理论涂布量  | 5m <sup>2</sup> /ℓ                 | 固体容积比  | 40±1%           |      |
| 重新涂装间隔 | 20°C, 需充分通风换气2小时以上                 | 干涂膜厚度  | 80μm (推荐3~4次涂装) |      |
| 光泽     | 无光                                 | 颜色     | 透明              |      |
| 保管与储存  | 12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下) |        |                 |      |

### 产品特性(物性资料)

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 阻燃性能 | 阻燃处理面积宽大, 阻燃性能与施工效率优异。   |
| 环保性  | 不含有害重金属, 有机溶剂含量较少的水性漆产品。 |

### 使用方法

|      |   |
|------|---|
| 表面处理 | <ol style="list-style-type: none"><li>请完全清除基材表面的油分、水分与其他污染物。</li><li>底漆必要时采用指定底漆FIRE KEEPER水性天然漆打磨密封胶或者GREEN LACQUER 打磨密封胶。</li></ol>   |
| 涂装方法 | <ol style="list-style-type: none"><li>使用前请充分搅拌后使用。</li><li>用自来水最多稀释至20%, 用涂装工具充分搅拌后涂装3次以上。</li><li>重新涂装时, 1次涂装后在25°C条件下至少干燥2小时以上, 待完全干燥后再进行涂装。</li><li>涂装量(D,F,T)80μm(0.080mm)以上。</li></ol> |