

# BEAUTITEX (超无光)

## 水性天花板用



本涂料是采用丙烯酸乳液树脂和遮盖力优异的颜料作为主剂制成的水性内部天花板专用涂料。特别是光泽度较低，是一种可最大限度减少因涂装用具导致的光斑的内部用水性产品。

用途 碱性基材建筑物的内部顶棚处理涂装用

### 产品特性

油漆型	丙烯酸乳液水性内部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	2 时间	1 时间	1 时间
	可重新涂装时间 (最少)	6 时间	3 时间	2 时间
稀释剂	自来水(稀释率:最大20%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.4 (白色为准)	固体容积比	约 31% (白色为准)	
理论涂布量	5~6m <sup>2</sup> /ℓ/2次	干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气3小时以上	颜色	白色, 其他颜色	
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

### 产品特性(物性资料)

美丽的外观	涂装面的光泽度非常低
优秀的施工效率	几乎不会因涂装用具产生光斑现象
优秀的遮盖力	遮盖力与施工效率高, 可高效进行涂装

### 使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 基材必须充分养生。(20°C标准, 养生30日以上)</li><li>2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。</li><li>3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。</li><li>4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。</li></ol>
涂装方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 底漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 表面处理结束后, 需要渗透性密封剂DNX-4001时, 最多按100%以内比率用水稀释, 然后用滚筒或者刷子按15μm左右厚度进行1次涂装。</li><li>② 基材面吸水严重部位需补充一次涂装。</li></ol></li><li>2. 面漆<ol style="list-style-type: none"><li>① 底漆涂装后在20°C条件下, 至少经过3小时以上后, 用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。</li><li>② 必要时按最高20%比率用水进行稀释涂装。</li><li>③ 进行2次面漆涂装时, 重新涂装间隔第1次面漆涂装后, 20°C条件下, 至少经过3小时以上。</li></ol></li></ol>