

# YEGREENA VINTAGE

## 地坪用透明面漆



本品为采用无溶剂环氧树脂和变性胺等作为主体制成的2剂型无溶剂环氧透明涂料，干燥涂层的硬度、附着性、耐久性、耐化学药品性、防尘性等十分优异。特别是较之于CLEANPOXY LINING透明涂料耐黄变性优异。本品为低粘度型产品，平滑性优异，涂装后外观美观，在涂抹本涂料前添加装饰则效果更佳。

用途

混凝土面的环氧底材(作为透明中面漆带来装修效果)

### 产品特性

油漆型	变性环氧 / 变性胺 (2剂型)			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	10 时间	5 时间	3 时间
	硬化干燥	48 时间	24 时间	18 时间
	可进行后续涂装所需时间(最少)	72 时间	48 时间	24 时间
	可进行后续涂装所需时间(最长)	9 日	4 日	3 日
	可使用时间	60 分	30 分	20 分
上述可使用时间与后续涂装时间为实验室条件下测试结果，视施工现场具体情况可能存在差异。				
稀释剂	无	稀释率	▷无稀释 ▷冬季粘度较高时容积比稀释至1%以内	
比重	约 1.09			
理论涂布量	2.2 kg/m <sup>2</sup> (2.0mm为准)	固体容积比	96±3 %	
颜色	透明 (混合物)	干涂膜厚度	1~2mm	
混合比	主剂/硬化剂=3/1(重量比)	光泽	有光	
储存时间	12个月	包装单位	16L (混合物)	

### 使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none"><li>混凝土在气温21°C，相对湿度50%条件下需至少养生28日以上。</li><li>请完全清除底面的油分、水分、沙子、灰尘、浮浆皮等其他异物，确保平坦性。</li><li>高强度混凝土(260kg/cm<sup>2</sup>以上)必须进行喷砂处理。</li></ol>
涂装条件	<ol style="list-style-type: none"><li>大气温度: 5~35°C,表面温度: 40°C以下,相对湿度: 80%以下, PH: 7~9, 含水率: 6%以下</li><li>由于环氧衬里透明涂料的特性，涂装面颜色过于鲜艳时伴随时间推移可能会出现颜色差异。</li><li>长时间暴露于阳光照射下或者室内照明等出现黄变现象的程度可能存在差异。</li><li>使用稀释剂时超出推荐用量越多则出现干燥延迟，硬度降低，白化现象，划痕等的概率越高。</li></ol>
涂装方法	<ol style="list-style-type: none"><li>表面处理</li><li>YEGREENA VINTAGE FLOORING PRIMER底漆</li><li>YEGREENA VINTAGE FLOORING</li><li>CLEANPOXY 透明底漆，CLEANPOXY(W) 底漆</li><li>YEGREENA VINTAGE FLOORING透明面漆</li></ol> <p>① 使用CLEANPOXY(W)底漆时，请完全干燥后使用。(未干燥时会出现胺致发白问题)</p> <p>② 为防止表面出现气泡现象，涂抹底漆时不得遗漏，如果首先进行刮研，再进行第2次正式涂装则更加有效。</p>