

纯&水花纹底漆



本涂料是一种几乎不含挥发性有机化合物和重金属的水性涂料，在涂装与干燥过程中几乎不会产生异味。另外本品是一种采用乙烯乳液作为主要成分的内部用乙烯基油漆，遮盖力、平滑性、可操作性优异，进行花纹漆后续涂装时可保证外观效果。

用途

混凝土、水泥砂浆、石膏板等的碱性基材内部顶棚和墙体花纹漆底漆

产品特性

油漆型	乳液水性内部用 / 花纹底漆			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	2 时间	1 时间	40 分
	可重新涂装时间 (最少)	6 时间	3 时间	2 时间
稀释剂	自来水(稀释率: 最大20%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.49 (白色为准)	固体容积比	约 35% (白色为准)	
理论涂布量	5~7m ² /l/2次	干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气3小时以上	颜色	白色, 其他颜色	
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

施工效率	透色感和平滑性优异, 涂料不会溅落, 遮盖力优异。
环保性	LOW VOC、有害重金属FREE,涂装与干燥过程中几乎不会产生异味。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 基材必须充分养生。(20°C标准, 养生30日以上)2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 底漆<ol style="list-style-type: none">① 表面处理结束后, 需要渗透性密封剂DNX-4001时, 最多按100%以内比率用水稀释, 然后用滚筒或者刷子按15μm左右厚度进行1次涂装。② 基材面吸水严重部位需补充一次涂装。2. 面漆<ol style="list-style-type: none">① 底漆涂装后在20°C条件下, 至少经过3小时以上后, 用刷子、滚筒或者采用喷涂方式将本涂料按干燥涂膜60μm左右标准涂装2次。② 必要时按最高20%比率用水进行稀释涂装。③ 进行2次面漆涂装时, 重新涂装间隔第1次面漆涂装后, 20°C条件下, 至少经过3小时以上。