

DHDC-2260

环氧树脂面漆



本涂料作为采用耐候性与保色性优异的颜料与环氧树脂树脂制成的涂料，外观美观，光泽、附着性、施工性良好，被作为外涂用涂料广泛使用。

用途

钢结构外部用面漆

产品特性

油漆型	环氧树脂 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	2 时间	1 时间	30 分
	硬化干燥	18 时间	10 时间	8 时间
	可进行后续涂装所需时间 (最少)	24 时间	18 时间	15 时间
稀释剂	DR-90	稀释率	▷ 用刷子、滚筒进行涂装时 : 15%以下 ▷ 进行无气喷涂、喷涂时 : 10%以下	
比重	约 1.3(白色为准)			
理论涂布量	10.5 m ² /ℓ (1回 - 40μm)	固体容积比	约 42±1%	
颜色	白色, 其他颜色	干涂膜厚度	40μm	
混合比	有光	燃点	最少 7℃	
光泽		储存时间	12 个月(阴冷干燥通风处)	

产品特性 (物性资料)

树脂特性	环氧树脂系面漆涂料, 外观优异的外部处理涂料
优越的涂膜属性	光泽、附着性、施工性等优异

使用方法

表面处理	1. 请完全清除被涂面的氧化皮、油分、水分、沙子、灰尘及其他异物。 2. 涂装前充分干燥被涂面。 3. 焊接部分和棱角部分在涂装前需要进行处理。
涂装方法	1. 刷子、滚筒、无气喷涂涂装中任选其一即可。 2. 进行无气喷涂时 : - 喷管口径 : 0.015"~0.021" - 喷射压力 : 2500 PS.I 以上(176kg/cm ²) - 用过的涂装工具请立即采用专用稀释剂清洗后保管。
预涂装与后续涂装	1. 预涂装 : 长曝型蚀洗涂料(DHDC-1520), 环氧树脂底漆
备注	1. 涂装完成后在20℃条件下干燥7日后方可完全发挥性能。 2. 本涂料不得用于浸入水中的部位。 强行使用时容易导致涂膜破碎(Brittle)。