

新花纹漆



本品1次涂装即可形成2个以上分离的色彩，一次喷涂即可获得喷涂与装饰效果。

用途

营业场所/居住小区/公共设施等建筑物

产品特性

油漆型	NC 天然漆系			
干燥时间	区分	5℃	25℃	30℃
	触干		1 时间	
	硬化干燥		4 时间	
	可重新涂装时间（最少）		4 时间	
稀释剂	自来水	涂装方法		喷涂 (花纹漆专用喷枪)
比重	约 1.0	理论涂抹量		
理论涂布量	5~7㎡/ℓ	颜色		彩色 (参考产品名)
重新涂装间隔	面漆可涂装时间：至少4小时以后			

产品特性(物性资料)

技术型	发明专利第6185号专利产品。
多样性	颜色与花纹形式多样，可供消费者选择范围广。
美丽的外观	颜色颗粒呈圆形，外观非常清洁。
施工效率	干燥迅速，施工效率优异。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。（20℃标准，养生30日以上） 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。 4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充，进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	1. 底漆 ① 不同底漆产品可能会导致粘附不良，请务必使用本公司指定涂料，调色时请使用水性调色剂。 2. 中漆 ① 涂装时请喷嘴口径调整至3~5mm，涂装设备喷射压力调整至2.5~3kgf/cm²，确认纹路形态与大小后再进行涂装。 ② 涂装时请将喷枪与被涂物保持直角，角落或者棱角部位请采用宽面进行涂装。 3. 面漆 ① 为提升防污性与耐久性请涂装透明面漆涂料。 ② 中漆材料完全干燥后用NMC-E或者NMC-EF涂装1次。