

CHEM UV SANDING SEALER WHITE

CAM UV 掺砂涂料白色产品以光硬化型树脂为主要成分，是由光引发剂、体质颜料、添加剂等构成的紫外线硬化涂料，是打磨性、隐蔽力、硬化型、贴附性、镀膜的机械性及化合性物性卓越的木材中涂用 UV 涂料。

用 途

MDF、胶合板等木材相关中涂用 UV 涂料

产 品 特 性

涂料类型	UV 涂料		
产 品 特 性	1.作为 UV 掺砂涂料，流平、打磨性、隐蔽力卓越。 2.作为 UV 涂料，可使用时间无限制。 3.适合涂胶辊涂装用。		
外 观	白色液体	颜 色	白色
比 重 (25°C)	1.45±0.05 (以白色为准)	UV 硬化条件	800±100mJ/cm ²
涂 覆 量 (g/m ²)	30±10	固形物 (%)	95% 以上
黏 度 (KU/25°C)	125±5	保 存 期 限	6 个月
稀 释 剂	胶合板用 UV 稀释剂		

使 用 方 法

表面处理	1) 请勿在湿木材上涂装。 2) 涂装前请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。 3) 确认涂装木材填孔剂的面外观状态后，涂装掺砂涂料。
涂装方法	1.涂装方法 1) 在 CRC (组合涂胶辊)、DRC (直向涂胶辊) 上滚上充分的 UV 掺砂涂料白色后，涂装 1~2 次。 2.干燥条件 1) UV 硬化条件为 800±100 mJ/cm ² 。 2) 上述使用方法根据材料的类型及 Line 条件可能有所不同。 *使用本产品前请咨询技术部，熟知使用及涂装注意事项。

▶ 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。