

# AQUAWOOD TOP COAT CLEAR



将水溶性特殊树脂及添加剂技术性调配，耐候性、耐久性、流平卓越，是为解决有机溶剂具有的环境污染、火灾危险、人体有害性等开发的环保水溶性一液型木工用涂料。

用 途

木材、室内装饰及一般透明家具上涂用

## 产 品 特 性

涂料类型	水溶性丙烯酸乳胶漆			
产 品 特 性	1.水性上涂涂料，是环保产品。 2.耐候性、耐久力卓越。 3.具有木材的防腐效果。 4.贴附力卓越。			
外 观	奶油色液体	干 燥 (20°C)	指 触	30 分钟
比 重 (25°C)	1.05 ± 0.05		硬 化	72 小时
涂 覆 量 (g/m <sup>2</sup> )	40~60	黏 度 (KU/25°C)	90±5	
颜 色	透 名	固 形 物 (%)	32±3	
混 合 比	一液型	光 泽	20~30	
稀 释 剂	自来水	保 存 期 限	12 个月	

## 使 用 方 法

表面处理	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 请勿在湿木材上涂装。</li><li>2) 涂装前请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。</li></ol>
涂装方法	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 完成表面处理后将 Aqua Wood 掺砂涂料主剂与水按重量比 100:10~20 充分混合后，利用喷涂进行涂装，使干燥镀膜达到 40μm 以上。</li><li>2) 1 次涂装后 20°C 1~2 小时内利用 Aqua Wood 掺砂涂料等方法进行 2 次涂装。</li><li>3) 中涂涂装后在 20°C 下最少干燥 1 天以上 (60°C 4~6 小时后) 利用 320~400 目砂纸打磨后将 Aqua Wood 上涂透明和水以 100:10~20 充分混合后按照干燥镀膜 30~40μm 涂装。</li><li>4) 上涂 2 次涂装时，上涂 1 次涂装完全干燥时必须利用 400 目砂纸打磨后涂装。</li><li>5) 使用涂料时请务必在 4°C 以上作业。</li></ol>

▶所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。