

DEM-1060

Adhesive



DEM-1060 产品为 1 液型，是开发为适合要求黏着性的位置的环氧类型的产品，与任何材料的黏着性卓越，是耐热性出色的稳定产品。

用途

电装发动机及电子零部件黏合剂

产品特性

增光剂类型	1 液型环氧树脂类型		
产品特性	1 作业性卓越。 2 热冲击性卓越。 3 为 1 液型，使用便利。 4 黏着力卓越。		
稀释剂	无	可使用时间 (10℃)	3 个月
外观	米色		
黏度	250 ~ 350 POISE	硬化条件	150℃×30 分钟/ 130℃×1~2 小时
比重	1.20±0.02	UL 认证	非认证
GELTIME(120℃)	20 ~ 30 min	产品保存条件	在通风较好的阴凉室内保存
混合比	1 液型	产品有效期限	自生产日起 3 个月 (冷藏保存时)

产品特征 (物性 DATA)

黏着强度	8~9 Kgf/mm ²
------	-------------------------

使用方法

使用方法	1 将产品涂覆于材料。 2 按照规定的硬化条件硬化。
特别事项	1 上述使用方法根据材料的类型及 LINE 条件可能有所不同。 2 本产品是混合了硬化剂的 1 液型产品，有因热而凝胶化的可能性，因此需要冷藏保存。 3 请熟知 MSDS 后使用产品。

▶ 上述资料依据实验室条件制作而成，根据作业方法及情况，产品的物性可能有所不同。以上物性请仅作为参考资料使用。