

DEM-2011

Adhesive



DEM-2011 产品是以环氧和变性胺树脂为主要成分的卓越的黏合剂，表现卓越的黏着力、柔软性、耐水性，是适合电子零部件黏合用的产品。

用途

电子零部件黏合剂

产品特性

增光剂类型	2 液型环氧树脂类型		
产品特性	1 作业性卓越。 2 热冲击性卓越。 3 与干燥时间相比，可使用时间卓越。 4 黏着力卓越。 5 可低温及常温硬化。		
稀释剂	无	可使用时间 (25°C) (A+B)	100 min 以内
外观	灰色		
黏度	20 ~ 40 POISE	硬化条件	25°C×24 小时以上/ 60~80°C×1~2 小时
比重	1.25±0.02	UL 认证	非认证
GELTIME(60°C)	30 ~ 40 min	产品保存条件	在通风较好的阴凉室内保存
混合比	A : B = 100 : 30 (重量)	产品有效期限	自生产日起 6 个月 (符合保存条件时)

产品特征 (物性 DATA)

黏着强度	10~20 Kg/mm ² 이상
硬度	80 ~ 90(SHORE-D)

使用方法

使用方法	1 按照规定的混合比混合后均匀搅拌。 2 向树脂中注入均匀混合的环氧。 3 按照规定的硬化条件硬化。
特别事项	1 上述使用方法根据材料的类型及 LINE 条件可能有所不同。 2 请熟知 MSDS 后使用产品。

▶ 上述资料依据实验室条件制作而成，根据作业方法及情况，产品的物性可能有所不同。以上物性请仅作为参考资料使用。

NOROO 노루 페인트