

YEGREENA STONE EVER 中面漆



YEGREENA STONE EVER 是形象搭配优秀的一种花纹系统的石材喷涂涂料。采用三维立体涂布技术，表现与实际石材相同的颜色的华丽色感。YEGREENA STONE EVER由纯粹丙烯酸乳液和包裹粒子的胶囊技术构成的，具有优秀的耐候性和附着力，与现有石材喷漆材料相比具有结构的稳定性的新一代内外部用面漆涂料。

用途

混凝土与砂浆面等建筑物内外壁用涂料
单元楼, 大厦及写字楼等的特殊部位 (底层部, 脚柱, 顶盖) 等

产品特性

油漆型	水性丙烯酸树脂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干		1 时间	
	硬化干燥		24 时间	
	可重新涂装时间		6 时间	
	可进行后续涂装所需时间		24 时间	
稀释剂	自来水(稀释率：最大15%)		涂装方法	喷涂(泥浆喷枪)
比重	约 1.4~1.6		光泽	反光
理论涂布量	1.0~1.4 kg/m ²		颜色	订购颜色
保管与储存	6个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

环保性	水性漆环保产品。
	涂装时几乎不产生有机溶剂异味，施工环境舒适。
多样性	颜色与花纹形式多样，可供消费者选择范围广。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。(20℃标准，养生30日以上) 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。 4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性PUTTY填充，进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	1. 底漆 ① 使用不合适的底漆时可能会发生附着不良现象，故而必须使用本公司指定涂料，调色时也要使用水性调色剂。 2. 中底漆 ① 用专用喷枪进行涂装，依照花纹，喷嘴口径调整至3~8mm，喷射压力调整至3~5kgf/cm²，依照涂装方法会发生颜色与纹路形态的差异，而先进行实验涂装后，再进连续涂装。 3. 中面漆 ① 用专用喷枪或押送式(押送杯，押送槽，压力调整机)喷涂体系进行涂装。 ② 喷涂时，压力增加的话，易发生涂料粒子的破坏现象，而必须用低压喷涂涂装系统进行涂装。 ③ 进行喷涂涂装时与涂装面呈直角，角落与棱角部位用宽面进行涂装。 4. 面漆 ① 待中漆完全干燥后进行涂装，使用不合适的面漆时可能会发生外观不良现象，故而先必须把YEGREENA STONE EVER 透明面漆一次涂布后，需至少养生24小时以上。