

# 순&수 워터가드

## 내부용 수성 습윤면용 도료



본 도료는 특수 합성수지 에멀전과 안료를 이용하여 만든 도료로서, 소지면에 대한 침투성이 우수하며, 건조가 빠르고 내수성이 우수하여 수분 침투를 막아 주기 때문에 습기가 있는 콘크리트 소지면에도 도장이 가능한 제품입니다.

용도

- 건축물의 신축 및 보수 도장용 수성하도, 콘크리트, 시멘트 몰탈 도장용
- 콘크리트, 시멘트, 몰탈 등의 습윤면용 도장

### 제품특성

페인트타입	특수 아크릭 에멀전 / 내부용		
건조시간	구분	20°C	
	고화건조	1시간	
	재도장가능시간(최소)	3시간	
희석제	상수도물 (희석율: 최대10%, 부피비) ※ 습윤면 도장시는 무희석 추천	도장방법	붓, 로울러, 스프레이 도장 ※ 습윤면일 경우, 스프레이 도장 금지
비중	약 1.48	고형분용적비	약 41%
이론도포량	6~8m <sup>2</sup> /ℓ/2회(건조도막두께 60μm) ※ 도포량은 소지의 흡수 및 다공성 정도에 따라 달라질 수 있습니다.		
색상	백색 및 미색		
보관 및 저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C, 습도 80%이하)		

### 제품특징 (물성 DATA)

빠른건조	습윤면에서도 건조가 우수합니다.
항세균, 항곰팡이성	세균과 곰팡이에 대한 저항성이 있습니다.
우수한 침투성	소지면에 대한 침투력이 우수하여 상도재의 부착성이 향상됩니다.

### 사용방법

표면처리	1) 소지를 충분히 양생(신규인 경우 30일 이상 양생)시킨 후 먼지,오물,유분등을 깨끗이 제거하십시오. 2) 보수도장일 경우 헤라, 와이어 부러쉬, 디스크샌더등으로 노화된 구도막을 완전 제거 후 도장 하십시오.
도장방법	1) 상규격에 의해 붓이나 로라를 이용하여 균일하게 일정한 방향으로 도장하십시오. 상수도물로 적절히 희석후 도장하여 도막이 너무 두껍게 되지 않도록 하십시오. 2) 습기가 높은 면일 경우, 물희석량이 높아지는 스프레이 작업을 금합니다. 본 도료는 습한면이 아닌, 젖은 면에서는 도장을 추천하지 않습니다. 3) 매우 연한 색상 수준으로만 조색이 가능합니다. 4) 본 도료를 하도재로 사용할 경우, 습윤면 도장시에는 반드시 24시간 경화 후 상도재를 도장하십시오. 5) 습윤면에 대한 물성 발휘를 위해서는 반드시 2회 도장이 요구됩니다.