방염도료 신나



염화 고무 수지를 주성분으로 하는 방염도료 (화이어 키퍼(무광) DFL-100F, 화이어 키퍼(유광)DFL-100N)의 물성을 가장 잘 발휘할 수 있도록 만든 신나입니다.

용 도	방염 도료 신나

제 품 특 성

페인트타입	방향족 탄화수소
비 중	약 0.86
외 관	투명 액체
인 화 점	최소 27℃
보 관 조 건	통풍이 잘되는 그늘진 실내 보관
저 장 기 간	제조일로부터 12개월

제 품 특 징 (물성 DATA)

방염도료 신나	염화고무계 방염도료와의 희석성이 우수

사 용 방 법

사용방법	1. 방염 도료의 작업 방법에 따라 일정량 투입하여 사용합니다.
비 고	1. 사용 시에는 비산에 의한 흡입을 막기 위하여 보호용구를 착용하고 충분한 환기를 시켜주십시오.. 2. 인화성 물질로 화재 위험이 있으므로 절대 화기근처에 보관하거나 도장작업하지 마시고 취급 시 충격, 낙하, 마찰등에 의한 스파크가 발생하지 않도록 하십시오. 3. 타 희석제와 혼합해서 사용하지 마십시오 4. 제품 취급 시 MSDS를 숙지하신 후 사용하십시오.

방염도료 신나



취 급 시 주의사항	· 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 유아, 아동용 용구 및 식품 저장 용기에의 도장을 금합니다. · 용도 이외의 사용을 금합니다. (냄새 맡기, 연료등으로 사용금지) · 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~ 35℃)의 건냉암소에 보관하시고 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 보관하십시오. (무용제형 바니쉬의 희석제(DTB-시리즈)인 경우 겔화현상 우려로 30℃이하 보관) · 본 제품은 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 가급적 빠른 시일 내에 사용하십시오. (기술자료집 또는 폐사 문의) 변질(색상차이, 이물질혼입, 굳음 등)이 있을 경우, 사용하지 마시고 폐사 소비자문화센터로 문의하십시오. · 운반 및 취급시 제품손상 또는 부상발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출시 모래 등으로 흡수시켜 제거하십시오. · 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오. · 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고, 호흡이 불규칙적이거나 상태가 좋지 않을 경우 즉시 전문의의 진료를 받으십시오. · 섭취했을 경우 즉시 전문의의 진단을 받으십시요, 무리하게 토해내지 마시고, 구토 시 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도하십시요, 전문의 진단시 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조 하십시오. · 환경오염 방지를 위해 내용물은 완전히 사용하시고, 잔량은 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 내용물이 하수도나 강물, 토양 하천등에 유입되지 않도록 주의 하십시요.(우천시 도장금지) · 밀폐된 장소에서는 절대 도장하지 마십시요. 부득이 밀폐된 장소에서 도장이나 환기가 부족할 경우 질식위험이 있으므로 도장 작업 및 건조시에는 동력송풍기 등으로 옥외로 강제배기 시켜 충분히 환기시켜 주어야 하며 모든 작업자는 방독마스크 및 보호구를 착용하여야 합니다. · 내용물은 유기용제등이 함유되어 있어 두통, 현기증, 피부염등의 건강장애를 일으킬 수 있으니 절대 섭취하거나 증기흡입, 피부접촉을 하지 않도록 하십시요, 보호구 (방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후 작업하십시오. · 인화성 물질로 화재 위험이 있으므로 절대 화기근처에 보관하거나 도장작업하지 마시고 취급시 충격, 낙하, 마찰등에 의한 스파크가 발생하지 않도록 하십시요. · 기타 자세한 사항은 폐사 소비자문화센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS) 및 기술자료, 시방서를 참조하십시오.
도 장 시 주의사항	· 타 희석제와 혼합해서 사용하지 마십시오 · 희석이 필요할 경우에는 기술자료집상의 지정희석제 및 희석비 내에서 희석하여 사용하시기 바라며, 과도한 희석은 흐름현상(SAGGING), 이색현상, 은폐불량, 작업성 및 기타 물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하십시오.

발행일 : 2018. 01.

※모든 자료는 실험실에서 이론과 경험으로 작성된 것으로 당사의 지속적인 품질개선에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다. 도포량은 도장해야 할 표면의 형태, 표면조도, 도장시의 기후조건, 도장방법에 따라 변경될 수 있으니 사용자께서는충분히 검토한 후 사용해 주시길 바랍니다.