

노루페인트 표준시방서

개정일 : 2023.09.08

도 장 시 방 서

[에코크린탄 2100 수직용]

13. 사용 전 도료를 충분히 교반하여 균일하게 한 후 사용하여야 한다.
14. 스프레이 도장과 관련 도료의 비산으로 문제제기가 예상될 시 스프레이 도장을 금한다.
15. 중도재는 무용제형 도료이므로 원액 도장한다. 단 동절기 저온으로 점도가 높을 시, 지정 희석제(DR-700)을 3% 부피비 이내로 사용할 수 있다.
16. 무용제 도료를 도장하면서 용기 벽면에 잔량의 도료를 사용하기 위하여, 용기를 소지에 얹어놓는 경우, 용기 벽면의 도료는 미교반되어 경화불량이 발생할 가능성이 많으므로, 다음 교반하는 도료에 투입하여 사용한다.
17. 중도의 주제, 경화제는 정확한 무게비율에 의해 경화반응이 진행되므로, 대략 짐작하여 반반씩 나누어 혼합 시에는 혼합비율 오차로 인해 미경화 및 부풀음 현상이 발생할 수 있다.
18. 최대 재도장 가능시간이 경과된 경우 혹은 중도도장 후 건조 후에 빗물이나 물기에 노출되었을 경우, 후속도장 시 부착불량이 발생하므로 하도를 물계 희석하여(100%~200%) 도장 후 후속도장을 진행한다.
19. 최대 후속도장 가능시간이 경과한 경우, 상도 부착성을 위해 적절한 표면처리가 요구된다.
20. 구도막 위에 보수도장 시, 구도막과의 부착성을 확인한 후 도장하여야 한다.
21. 실제 소요량은 바탕면 상태, 도장방법, 도장 조건에 따라 다소 차이가 발생할 수 있다.
22. 도막의 성능 발휘는 도장 직후 20℃ 기준 최소 7일 경과 후 발휘된다.
23. 기타 구도막 위 보수도장 계획 시 반드시 노루페인트 본사와 논의한 후 도장을 실시한다.
24. 2액형 타입의 경우 가사시간을 반드시 준수하여야 하며 각 제품에 대한 가사시간은 아래와 같다.

구 분	가사시간 (20℃)
에코크린탄 2100 수직용	30분
크린탄 3000K	4시간

1. 용도 이외의 사용을 금지한다. (냄새맡기, 연료 등으로 사용 금지)
2. 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)에 보관하고 용기는 반드시 밀폐시킨 후 주입구가 상단을 향하도록 보관하여야 한다.
3. 운반 및 취급 시 제품손상 또는 부상 발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출 시 모래 등으로 흡수시켜 제거하여야 한다.
4. 섭취했을 경우 반드시 전문의의 진단을 받아야 한다. 전문의 진단 시 물질안전보건자료를 참조한다.
5. 증기흡입, 피부 접촉 시 두통, 피부염 등을 유발할 수 있으므로, 가급적 필요한 보호구(마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후 작업하여야 한다.
6. 기타 자세한 사항은 노루페인트 소비자문화센터로 문의하거나, 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조한다.